




## Фасадная плитка ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK, Коллекция КИРПИЧ

СТО 72746455-3.5.6-2016

### Фасадный материал



### Описание продукции:

**Фасадная плитка ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK** – это штучный битумосодержащий однослойный материал для облицовки фасадов строения. Созданная на основе стеклохолста, улучшенного битума и гранулята из натурального базальта, фасадная плитка отличается повышенной герметичностью, устойчивостью к коррозии и колебаниям температур, а также обладает исключительной долговечностью материала и цвета. Простоту монтажа гарантирует двойной клеевой замок на каждой фасадной плитке. Гарантийный срок службы – 20 лет (с вентзазором), 10 лет (без вентзазора).

### Область применения:

Фасадная плитка ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK применяется для облицовки, реновации и декоративного оформления фасада в малоэтажном и коттеджном строительстве, его архитектурных элементов (фронтон, входная группа), заборов и ограждений.

### Кирпич



### Основные физико-механические характеристики:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Поверхностная плотность основы (стеклохолст)	г/м <sup>2</sup>	не менее	110	ГОСТ 6943.16-94
Тип битумосодержащего вяжущего	-	-	битумное	-  -
Потеря посыпки	г/образец	не более	1,2	ГОСТ EN 12039-2011
Теплостойкость. Отсутствие падающих капель расплава и смещение покровных слоёв относительно основы при 110 °С	мм	не более	2	ГОСТ EN 1110-2011
Сопrotивление раздиру стержнем гвоздя	Н	не ниже	100	ГОСТ 31898-1-2011

### Геометрические параметры:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Ширина, ±3,0	мм	-	1000	СТО 72746455-3.5.6-2016
Высота, ±3,0	мм	-	250	СТО 72746455-3.5.6-2016
Толщина, ±0,2	мм	-	3,0	СТО 72746455-3.5.6-2016
Количество слоёв	-	-	1	СТО 72746455-3.5.6-2016
Коэффициент перехлёста	-	-	2,5	-

### Производство работ:

Согласно «Инструкции по монтажу фасадной плитки ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK».

### Хранение:

Хранение продукции на поддонах, рассортированной по маркам в сухом закрытом помещении в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и предохранения её от попадания солнечных лучей. Поддоны с продукцией должны транспортироваться и храниться при температуре не выше 40°С, не более одного ряда по высоте. Допускается транспортировка и складирование поддонов в двух и более рядах по высоте при применении стеллажей и специально оборудованных этажерок. Гарантийный срок хранения Фасадной плитки ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK – 18 месяцев со дня изготовления.

### Транспортировка:

Транспортировка в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

### Сведения об упаковке:

Наименование показателя	Ед. изм.	Фасадная плитка ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK
Упаковка	м <sup>2</sup>	2
Количество гонтов в упаковке	шт.	20
Ориентировочная масса упаковки	кг	23,6
Ориентировочная масса 1 м <sup>2</sup> покрытия	кг	11,8
Вес поддона (брутто)	кг	970
Количество кв. метров кровли на поддоне	м <sup>2</sup>	80